

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza IN 1 STRATO	HRC	58
Durezza IN 3 STRATI	HRC	65

Ø
(mm)

1.2
1.6

DIN 8555 :
MF 2-GF-65-G

Gas: Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Riporti antiusura resistenti all'abrasione da polveri fini in presenza di colpi leggeri.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021