

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



276

EN 14700 :

T Fe7

Durezza	HRC	41
	(525°C)	
Durezza	HRC	40
	(550°C)	
Durezza	HRC	37
	(575°C)	
Durezza	HRC	35
	(600°C)	
Durezza DOPO SALDATURA	HRC	41

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Lega resistente all'attrito metallo su metallo, alla corrosione e alla fatica termica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/11/2021

Ø
(mm)

1.2

1.6