

# SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

|                                                                                   |                   |                   |      | Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------|-----------|
|  | Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | >420 |           |           |
|                                                                                   | Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >280 | 2.5       | 350       |
|                                                                                   | Allungamento (5d) | %                 | >28  | 3.2       | 350       |
|                                                                                   | Resilienza KV     | J (20°C)          | >160 | 4         | 350       |
| <b>AWS-ASME II C. SFA 5.11 :</b><br>E Ni-1                                        |                   |                   |      |           |           |

**EN-ISO 14172 :**  
E Ni2061

*Rivestimento BASICO*

## Campo di impiego

Saldatura del Ni puro e del Ni con acciaio al C. Ricariche su acciaio al C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/12/2019