

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO



281

Con miscela Argon-CO2

AWS-ASME II C. SFA 5.18 :
E70C-6MH4 / E70C-6CH4

Resistenza	N/mm ²	530 - 680	1
Limite Elastico	N/mm ²	>460	1.2
Allungamento (5d)	%	>22	1.4
Resilienza KV	J (-60°C)	>47	1.6

EN-ISO 17632-A :
T 42 5 M C1 1 H5

EN-ISO 17632-A :
T 46 6 M M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Filo speciale con polvere metallica per saldatura di acciai al carbonio in genere.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/06/2021

Ø
(mm)