

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



286

Dopo PWHT 720°C/2h

AWS-ASME II C. SFA 5.29 :
E91T1-B3M-H8

Resistenza	N/mm ²	>500
Limite Elastico	N/mm ²	>400
Allungamento (5d)	%	>18
Resilienza KV	J (20°C)	>47

Ø
(mm)

1.2

EN-ISO 17634-A :
T CrMo2 P M21 1 H10

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo animato bassolegato 2,25% Cr - 1,0% Mo per acciai resistenti a 600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/04/2020