

# SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**290B**

*Come saldato*

|                   |                   |           |
|-------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 770 - 940 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >690      |
| Allungamento (5d) | %                 | >17       |
| Resilienza KV     | J (-60°C)         | >47       |

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**AWS-ASME II C. SFA 5.36 :**

E110T5-M21A8-K4-H4

**EN-ISO 18276-A :**

T 69 6 Mn2NiCrMo B M21 3 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

## Campo di impiego

Bassolegato basico al Cr-Ni-Mo per saldature altoresistenti e sollecitate anche a basse temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/06/2021