

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO



290MT

Come saldato

Resistenza	N/mm ²	940 - 1180
------------	-------------------	------------

Ø
(mm)

1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
E120C-G-H4

Limite Elastico	N/mm ²	>890
Allungamento (5d)	%	>15

EN-ISO 18276-A :
T89 5 ZMn2NiCrMo M M21 1 H5

Resilienza KV	J (20°C)	80
Resilienza KV	J (-50°C)	>47

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Bassolegato metallico per saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza fino a 1180 N/mm².

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 01/07/2020