

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO



291ZS

Resistenza

N/mm²

>470

Limite Elastico

N/mm²

>355

Ø
(mm)

1

1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.18 :

E70C-GS

EN-ISO 17632-A :

T 3T Z V 1 H15

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo animato metallico per la saldatura in passata singola di lamiere zincate.

Polarità DC-

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/06/2021