

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



293B

AWS-ASME II C. SFA 5.20 :
E70T-5MJH4

Resistenza	N/mm ²	500 - 640
Limite Elastico	N/mm ²	>420
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (-40°C)	>47

Ø
(mm)

1.2
1.6
2.4

EN-ISO 17632-A :
T 42 4 B M21 2 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Basico per saldature tenaci e ben penetrate su acciai al carbonio con resistenza fino a 520 N/mm².

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021