

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe

				Ø (mm)	L (mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.11 : E NiCrFe-2	Resistenza	N/mm ²	>620		
	Limite elastico	N/mm ²	>380	2.5	350
	Allungamento (5d)	%	>30	3.2	350
	Resilienza KV	J (20°C)	>80	4	350
	Resilienza KV	J (-196°C)	>60		

EN-ISO 14172 :

E Ni6133

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Saldatura di leghe di nichel e ad alto cromo tra di loro e con acciai inox.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020