

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe

				Ø (mm)	L (mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.11 : E NiCrFe-3	Resistenza	N/mm ²	>620		
	Limite elastico	N/mm ²	>380	2.5	300
	Allungamento (5d)	%	>35	3.2	350
	Resilienza KV	J (20°C)	>80	4	350
	Resilienza KV	J (-196°C)	>65	5	450

EN-ISO 14172 :

E Ni6182

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Saldature di leghe di Ni ed acciai criogenici al nichel.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020