

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



302

DIN 8555 :

MF 6-GF-55-C

Durezza	HRC	46
	(500°C)	
Durezza	HRC	40
	(525°C)	
Durezza	HRC	37
	(550°C)	
Durezza	HRC	31
	(575°C)	
Durezza	HRC	28
	(600°C)	
Durezza	HRC	54

Gas: Arco Aperto

Ø
(mm)

1.6

2.4

2.8

Campo di impiego

Acciaio martensitico legato al cromo resistente alla corrosione e all'abrasione da sabbia umida.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/06/2016