

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



302UP

Durezza DOPO PWHT HB (20°C) 250 - 300
Durezza DOPO HRC 54
SALDATURA

Ø
(mm)

3.2

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego

Acciaio martensitico legato al cromo resistente alla corrosione e all'abrasione da sabbia umida.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/04/2020