

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



314G

Durezza

HRC

55 - 57

Ø
(mm)

1.2

1.6

EN-ISO 14700 :

T Fe2

Gas: Miscela Argon-2%O2, Argon puro

Campo di impiego

Riporti resistenti all'abrasione in presenza di colpi leggeri anche con più strati di deposito

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/05/2019