

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

 316TGX				Ø (mm)	L (mm)
AWS-ASME II C. SFA 5.22 : R 316 LT 1-5	Resistenza	N/mm ²	600	2.2	1000
	Limite Elastico	N/mm ²	440		
	Allungamento (5d)	%	38		
	Resilienza KV	J (0°C)	110		

EN-ISO 17633 :
19 12 3 L Z M

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura TIG di acciaio inox tipo AISI 316-316L in prima passata senza protezione al rovescio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2012