

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE NICHEL



319NI

Durezza DEL GRANO DI	HV	1900 -
WC		2300
Durezza DEL LEGANTE	HRC	54 - 56

Ø
(mm)

1.6
2.4

EN 14700 :

T Ni20

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Filo tubolare con vergella base nichel ad elevato contenuto di carburi di tungsteno.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/05/2022