

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

				Ø
				(mm)
AWS-ASME II C. SFA 5.10 : ER 5556	Resistenza	N/mm ²	305	
	Limite Elastico	N/mm ²	200	0.8
	Allungamento (5d)	%	18	1
	Temperatura di fusione	°C	560 - 630	1.2 1.6

EN-ISO 18273 :
S Al 5556

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo per saldature altoresistenti su leghe di alluminio magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022