

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



325SIG

EN-ISO 18273 :

S Al 1080A

Resistenza	N/mm ²	80	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	40	0.8
Allungamento (5d)	%	30	1
Temperatura di fusione	°C	660	1.2
			1.6

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Depositi resistenti agli acidi, con elevata conducibilità elettrica e termica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2012