

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Base Nichel



32S

EN-ISO 14172 :
E-Ni8025

Resistenza	N/mm ²	>550
Limite elastico	N/mm ²	>240
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (20°C)	75

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	350
5	350

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Incoloy 825 e Sanicro 28 e riporti anticorrosivi.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/03/2020