

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



330SIG

AWS-ASME II C. SFA 5.10 :
ER 4043

Resistenza	N/mm ²	120 - 150
Limite Elastico	N/mm ²	55 - 95
Allungamento (5d)	%	6 - 13
Temperatura di fusione	°C	573 - 625

Ø
(mm)

0.8
1
1.2

EN-ISO 18273 :
S Al 4043

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo universale per la saldatura dell'alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2012