

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE

				Ø (mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.7 : ERCuAl-A1	Resistenza	N/mm ²	430	
	Limite Elastico	N/mm ²	200	0.8
	Allungamento (5d)	%	40	1
	Resilienza KV	J (20°C)	100	1.2
	Durezza	HB	110	1.6
EN-ISO 24373 : S Cu 6100	Temperatura di fusione	°C	1030 - 1040	

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo in bronzo di alluminio per saldatura e riporti anti-frizione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/11/2021