

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE



334H

EN-ISO 24373 :

S Cu 6327

WERKSTOFF n. :

2.0922

Resistenza	N/mm ²	550	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	290	0.8
Allungamento (5d)	%	30	1
Resilienza KV	J (20°C)	70	1.2
Durezza	HB	160	1.6
Temperatura di fusione	°C	1030 - 1050	

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo in bronzo di alluminio con 2% di nichel per saldatura e ricarica anti-frizione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/02/2017