

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- RAME E SUE LEGHE



334UP

AWS-ASME II C. SFA 5.7 :
ERCuAl-A1

EN-ISO 24373 :
S Cu 6100

Resistenza	N/mm ²	430
Limite Elastico	N/mm ²	200
Allungamento (5d)	%	40
Resilienza KV	J (20°C)	100
Durezza	HB	100
Temperatura di fusione	°C	1030 -
		1040

Ø
(mm)

2.4
3.2

Flusso: KOY 602

Campo di impiego

Filo in bronzo di alluminio per saldatura e ricarica antifrizione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016