

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE



**335**

**AWS-ASME II C. SFA 5.7 :**  
ERCuNiAl

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 710  |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 400  |
| Allungamento (5d) | %                 | 22   |
| Durezza           | HB                | >190 |

Ø  
(mm)

1.2  
1.6

**EN-ISO 24373 :**  
S Cu 6328

Gas: Argon Puro

### **Campo di impiego**

Filo in bronzo di alluminio-nichel per saldatura e riparazioni su fusioni e riporti saldati.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/09/2021