

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- NICHEL E SUE LEGHE



338UP

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCr-3

Resistenza	N/mm ²	600	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	380	
Allungamento (5d)	%	>30	
Resilienza KV	J (20°C)	150	
Durezza	HB (20°C)	170	

EN-ISO 18274 :
S Ni 6082

Flusso: KOY 603, KOY 603T

Campo di impiego

Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016