

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

				Ø (mm)
	Resistenza	N/mm ²	420	
	Limite Elastico	N/mm ²	240	0.8
	Allungamento (5d)	%	20	1
	Resilienza KV	J (-196°C)	130	1.2
	Resilienza KV	J (20°C)	240	1.6
AWS-ASME II C. SFA 5.14 : ERNi-1		Durezza	HB	120
EN-ISO 18274 : S Ni 2061				

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura del nichel puro tipo 200 e 201 anche con acciaio al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/12/2021