

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE



346

EN-ISO 24373 :

S Cu 7061

WERKSTOFF n. :

2.0873

Resistenza	N/mm ²	415	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	265	0.8
Allungamento (5d)	%	30	1
Durezza	HB	80	1.2
Temperatura di fusione	°C	1100 - 1145	1.6

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldature di leghe tipo Cupronichel 90-10 resistenti alla corrosione da acqua marina.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/12/2021