

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**349**

**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCrMo-7

|                   |                   |     |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 730 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 490 |
| Allungamento (5d) | %                 | 33  |
| Resilienza KV     | J (-196°C)        | 80  |

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6455

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 4 e simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 23/12/2021