

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



353

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HRC

40 - 45

Ø
(mm)

1.6

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

160

2.4

2.8

EN 14700 :

T Z Fe10

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego

Ricariche generiche dotate di massima resistenza e con attitudine a indurire sotto forti colpi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016