

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC
(600°C)

60

Ø
(mm)

Durezza

HRC

63 - 70

1.2

1.6

EN 14700 :

T Z Fe10

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego

Riporti resistenti ad usura estremamente abrasiva in ambienti secchi ed umidi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/10/2021