

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



404

Dopo PWHT 745°C +/-15

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER80S-B6

Resistenza	N/mm ²	>550	1
Limite Elastico	N/mm ²	>470	1.2
Allungamento (5d)	%	>17	1.6
Resilienza KV	J (20°C)	>47	

EN-ISO 21952-A :
G (CrMo5Si)

Gas: Miscela Argon-CO2, Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di acciai con 5%Cr -0,5% Mo con massima resistenza ad ossidazione fino a 600°C.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 14/06/2021

Ø
(mm)