

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



406UP

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
EG

Resistenza	N/mm ²	580	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	450	2.4
Allungamento (5d)	%	25	3.2
Resilienza KV	J (20°C)	100	4

EN-ISO 14171-A :
S2 Ni1Cu

Flusso: KOY 610, KOY 619

Campo di impiego

Unioni di acciai resistenti alla corrosione atmosferica tipo CORTEN e PATINAX.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 08/04/2020