

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



4070

Durezza	HV	2400
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	2700

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 14/01/2016