

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



410UP

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
EA2

Resistenza	N/mm ²	500	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	340	2.4
Allungamento (5d)	%	25	3
Resilienza KV	J (-20°C)	50	3.2
			4

EN-ISO 14171-A :
S2Mo

Flusso: KOY 610, KOY 619

Campo di impiego

Saldatura di acciai con 0.5% di molibdeno per impiego a temperatura massima di 525°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 24/04/2020