

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

				Ø (mm)
AWS-ASME II C. SFA 5.28 : ER80S-Ni1	Resistenza	N/mm ²	>550	
	Limite Elastico	N/mm ²	>470	1
	Allungamento (5d)	%	>24	1.2
	Resilienza KV	J (-50°C)	120	
	Resilienza KV	J (20°C)	185	

EN-ISO 14341-A :
G3Ni1

Gas: Miscela Argon-CO₂, Argon-2%O₂

Campo di impiego

Filo bassolegato con 1% di nichel per impieghi a basse temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/06/2021