

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



413UP

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
ENi1

Resistenza	N/mm ²	570
Limite Elastico	N/mm ²	470
Allungamento (5d)	%	24
Resilienza KV	J (20°C)	120
Resilienza KV	J (-20°C)	60

Ø
(mm)

2.4

3.2

4

EN-ISO 14171-A :
S2 Ni1

Flusso: KOY 610, KOY 619

Campo di impiego

Filo per l'unione di acciai legati al Ni-Mo e per applicazioni a basse temperature (-40°C).

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/11/2021