

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



427

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HRC

38 - 42

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

180 - 200

Ø
(mm)

1.6

DIN 8555 :

MSG 8-GF-200/50-CKPRZ

EN 14700 :

T Fe10

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Saldature eterogenee di acciai al carbonio, legati al Mn, molto resistente alla fessurazione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016