

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- TITANIO



437

Limite Elastico
Allungamento (5d)
Durezza

N/mm²
%
HB (20°C)

345
20
210

Ø
(mm)

0.8
1
1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.16 :

ER Ti - 2

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo universale per la saldatura MIG del Titanio grado 2.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/10/2020