

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm ²	>550
Limite Elastico	N/mm ²	>350
Allungamento (5d)	%	>25

Ø
(mm)

2.4

3.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

ER 318

EN-ISO 14343-A :

S 19 12 3 Nb

Flusso: KOY 605T

Campo di impiego

Saldatura di acciai inox austenitici stabilizzati al Nb e Ti tipo AISI 318 e 316Ti.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/04/2014