

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



455

Resistenza	N/mm ²	>450
Limite Elastico	N/mm ²	>250
Allungamento (5d)	%	>20

Ø
(mm)

0.8

1

1.2

1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

ER 409 Nb

EN-ISO 14343-A :

G Z 13 Nb

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Saldatura MIG di acciaio inossidabile ferritico della serie AISI 400.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/09/2021