

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	630		
	Limite Elastico	N/mm ²	550	0.8	1000
	Allungamento (5d)	%	22	1	1000
	Resilienza KV	J (-30°C)	100	1.2	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.28 : ER80S-G				1.6	1000
				2	1000
				2.4	1000
				3	1000
				3.2	1000
Gas: Argon Puro					

Campo di impiego

Unioni di acciai resistenti alla corrosione atmosferica tipo CORTEN e PATINAX.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/06/2021