

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

				Ø (mm)	L (mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.28 : ER120S-1	Resistenza	N/mm ²	880		
	Limite Elastico	N/mm ²	800	0.8	1000
	Allungamento (5d)	%	19	1	1000
	Resilienza KV	J (-50°C)	90	1.2	1000
				1.6	1000
EN-ISO 16834-A : W Mn4Ni2,5CrMo				2	1000
				2.4	1000
				3.2	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza con snervamento fino a 800 N/mm².

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/03/2022