

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	400		
	Limite Elastico	N/mm ²	280	2	1000
	Allungamento (5d)	%	20	3	1000
	Resilienza KV	J (-20°C)	30	3.2	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.2 :				4	1000
R 45					

EN-ISO 20378 :

O I

Gas: Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Universale per saldatura ossiacetilenica di acciai al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/05/2022