

# SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**508**

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | >550 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >350 |
| Allungamento (5d) | %                 | >30  |

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**

~ER 309 LMo

**EN-ISO 14343-A :**

W 23 12 2 L

| Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------|-----------|
| 1.2       | 1000      |
| 1.6       | 1000      |
| 2         | 1000      |
| 2.4       | 1000      |
| 3.2       | 1000      |

Gas: Argon Puro

## Campo di impiego

Saldatura di acciai inox di qualsiasi tipo con acciaio al carbonio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/07/2021