

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	>550		
	Limite Elastico	N/mm ²	>350	1	1000
	Allungamento (5d)	%	>30	1.2	1000
	Resilienza KV	J (-50°C)	150	1.6	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.9 : ER347				2	1000
				2.4	1000
				3.2	1000
EN-ISO 14343-A : G 19 9 Nb					

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura o ricarica di acciai austenitici al cromo-nichel stabilizzati e a basso tenore di carbonio

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/07/2024