

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	>510		
	Limite Elastico	N/mm ²	>320	0.8	1000
	Allungamento (5d)	%	>30	1	1000
				1.2	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.9 : ER 316L				1.6	1000
				2	1000
				2.4	1000
EN-ISO 14343-A : W 19 12 3 L				3.2	1000
				4	1000
	Gas: Argon Puro				

Campo di impiego

Saldatura dell'acciaio inox tipo AISI 316L e resistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.1 - 22/07/2021