

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



519

Resistenza	N/mm ²	>520
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>30

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

ER 385

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

EN-ISO 14343-A :

W 20 25 5 Cu L

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di acciai inossidabili tipo "super-austenitici" al cromo-nichel-molibdeno-rame.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 27/07/2021