

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- GHISA



520L

Resistenza

N/mm² 300 - 400

Durezza

HV (20°C) 280

Ø
(mm)

L
(mm)

5	500
6	500
8	500
10	500

Gas: Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Barretta per la saldatura a caldo della ghisa grigia e malleabile. Finitura
liscia.Deox.KOY854

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/02/2020