

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.10 : ER 5356	Resistenza	N/mm ²	250		
	Limite Elastico	N/mm ²	120	1.2	1000
	Allungamento (5d)	%	22	1.6	1000
	Temperatura di fusione	°C	560 - 630	2	1000
				2.4	1000
				3.2	1000
EN-ISO 18273 : S Al 5356				4	1000
				5	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta universale per le leghe in alluminio al magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/12/2021