

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- MAGNESIO



525A

Resistenza

N/mm²

200 - 250

Durezza

HB

65

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

1000

6.4

1000

AWS-ASME II C. SFA 5.19 :

AZ61A

EN-ISO 19288 :

S Mg 1611

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta universale per la saldatura del magnesio puro e delle leghe ad alto contenuto di magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/09/2016